



# 昌昇貿易(香港)有限公司 Global Star Trading (HK) CO. Ltd.

Unit 16A, 8/F. Profit Ind'l Bldg, 1-15 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., H.K.  
Website: globalstarhk.en.alibaba.com Email: globalstartradinghk@gmail.com  
QQ / Skype / WhatsApp / WeChat: (852) 6973 3986

## 透明阻隔尼龍 KH3400X 可完美代替美国杜邦 3426

主要成份:

**PA6I/6T**

特性:

- 透明
- 阻隔

應用:

- 油杯、保鲜膜
- 用于尼龙 66、6 的增强改性，改善表面

典型性能

主要性能專案 Item	測試標準	單位	KH3400X
密度 Density	ISO1183	g/cm <sup>3</sup>	1.18
拉伸強度 Tensile strength	ISO527	MPa	85
拉伸模量 Tensile modulus	ISO527	MPa	3000
斷裂伸長率 Strain at break	ISO527	%	>50
彎曲強度 Flexural strength	ISO178	MPa	90
彎曲模量 Flexural modulus	ISO178	MPa	2700
Charpy 缺口衝擊強度 Charpy notched impact strength 23°C	ISO179	kJ/m <sup>2</sup>	7
Charpy 缺口衝擊強度 Charpy notched impact strength -30°C	ISO179	kJ/m <sup>2</sup>	4
T.G	ISO75	°C	130
特性			等同杜邦 ZYTEL3426

加工工藝參數

- 乾燥：一般情況，70—80°C下，除濕乾燥機乾燥6—8小時,如有必要；如對材質色澤要求非常嚴格，建議選擇真空乾燥機；生產過程如再次吸水，必須再次乾燥。
- 注塑溫度：230—250—260—270—250°C；
- 注射壓力：70—100MPa；保壓0—2秒；
- 模溫80—100°C；