



昌昇貿易(香港)有限公司 Global Star Trading (HK) CO. Ltd.

Unit 16A, 8/F. Profit Ind'l Bldg, 1-15 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., H.K.
Website: globalstarhk.en.alibaba.com Email: globalstartradinghk@gmail.com
QQ / Skype / WhatsApp / WeChat: (852) 6973 3986

GS-PA610 K0095 K0120 可完美代替 东丽:

CM2001 杜邦 RS: LC3060 LC3090

特性:

- 自潤滑、耐磨
- 優異的回彈性
- 低吸水性
- 優異的低溫性能
- 耐油性

應用:

- 牙刷絲、工業刷絲
- 電池端蓋
- 齒輪

典型性能

主要性能專案 Item	測試標準	單位	K0095	K0120
			注塑	拉絲
粘數	ISO1628	Cm ³ /g	95	120
密度 Density	ISO1183	g/cm ³	1.08	1.08
熔點	ISO11357-1	°C	215	215
TG	ISO11357-1	°C	60	60
拉伸強度 Tensile strength	ISO527	MPa	60	66
拉伸模量 Tensile modulus	ISO527	MPa	2400	2500
斷裂伸長率 Strain at break	ISO527	%	>200	>300
Charpy 缺口衝擊強度 Charpy notched impact strength 23°C	ISO179	kJ/m ²	9	10
Charpy 缺口衝擊強度 Charpy notched impact strength -30°C	ISO179	kJ/m ²	6	6
熱變形溫度 HDT 1.8MPa	ISO75	°C	65	68
成型收縮率 縱向/橫向		%	1.3/1.4	1.3/1.4

加工工藝參數

- 乾燥：80—85℃下，熱風乾燥 4—5 小時
- 成型溫度：215—220—225—225℃
- 模具溫度：40—60℃
- 壓力 80—100MPa