



# 东莞昌昇贸易有限公司

DONGGUAN GLOBAL STAR TRADING CO. LTD.

东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段107号1栋123室

网站: WWW.GLOBAL-STAR-LTD.COM 邮箱: JEFF@GLOBAL-STAR-LTD.COM

电话: 13559706010 / 076982932757 QQ: 6375106

## GS-FLEXP12 KH2050 KH2060 KH2070

一種長碳鏈聚醯胺 12 彈性體，性能類似 PEBAX

### 主要性能 General Properties

項目 Item	測試標準	單位	KH2050	KH2060	KH2070
邵氏 D 硬度 Shore hardness D	ISO868		52-53	61-64	69-70
密度 Density	ISO1183	g/cm <sup>3</sup>	1.01	1.01	1.01
熔點 Melt	ISO11357	°C	158	169	171
拉伸強度 Tensile strength	ISO527	MPa	52	53	54
柔曲模量 Flexural modulus	ISO178	MPa	170	288	390
Charpy 缺口衝擊強度 Charpy notched impact strength 23°C	ISO179	kJ/m <sup>2</sup>	No break	No break	No break
Charpy 缺口衝擊強度 Charpy notched impact strength -40°C	ISO179	kJ/m <sup>2</sup>	No break	20	20
特性等同於			PEBAX553 3	PEBAX633 3	PEBAX703 3