



# 东莞昌昇塑胶原料有限公司

专注:PA6 PA66及高温工程塑胶改性

广东省 东莞市 樟木头 华翠路 3号 101

网址: www.global-star-ltd.com 邮箱: jeff@global-star-ltd.com

电话: 13559706010 / 0769-82932757 QQ: 6375106

规格 (Grade)	物料 NO:CS-1020		生产日期 (Date)	2021/10/26
	测试项目 (Item)	测试方法 (Method)	单位 (Unit)	测试数据(Data)
物理性质测试 Physical Property	熔融指数 Melt Index	D1238	g/10min	-
	灰份 Ash	D792	%	36
	比重 Specific Gravity	D792	g/cm <sup>3</sup>	1.49
	吸水率 water absorption	D570	%	1.5
热性质测试 Thermal Property	热变形温度 H. D. T. 18. 6Kg/cm <sup>2</sup>	D648	°C	-
	玻纤含量	D638	%	20
机械性质测试 Mechanical Property	拉伸强度 Tensile Strength	D638	Mpa	115
	延伸率 Elongation	D638	%	30
	弯曲强度 Flexural Strength	D790	Mpa	192
	弯曲模数 Flexural Modulus	D790	Mpa	10009
	悬臂梁缺口冲击强度 Lzod Impact Notched 1/8" (23°C)	ASTM D-785	KJ/m <sup>2</sup>	14-15
	洛氏硬度测试 Hardness Property	ASTM D-785	R Scale	-
	漏电起痕指数 Comparative Tracting Index (CTI)			-
耐燃性测试 Flame characteristics property	垂直燃烧测试 Vertical Burning	UL94	1/16"	V0
外观检测 Optial Property	色差报告 Color Difference Report	CIE Lab		0.5 以下
	异色点		无	
审核:		检测员:		

