



东莞昌昇塑胶原料有限公司

各国高温工程塑胶、特种塑胶、改性塑胶、通用塑胶片材

东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段107号1栋123室

网站: WWW.GLOBAL-STAR-LTD.COM 邮箱: JEFF@GLOBAL-STAR-LTD.COM

电话: 13559706010 / 076982932757 QQ: 6375106

物性检测报告

Physical Test Report

产品型号: PA60

客户:

Product Type

序号 NO	检测项目 Test Item	检测内容 Test Content	检测方法 Test method	单位 Unit	检测结果 Result	备注 Remark
1	物理性能 Physical properties	硬度		■ShoreA		
		Hardness	ASTM D-2240	□ShoreC	60	
				□ShoreD		
		比重	ASTM D-792	g/cm ³	0.97	
		Specific Gravity				
		拉伸强度	ASTM D-412	kgf/cm ²	67	
		Tensile Strength				
		最大延伸率	ASTM D-412	%	490	
Ultimate Elongation						
撕裂强度	ASTM D-624	kgf/cm	32			
Tear Strength						
300%定伸	ASTM D-412	kgf/cm ²	37			
300%elongation						
		颜色 (目测)			本色	
2	备注 Remark					
3	加工参考意见: Manufacture of Reference comments					
	参考温度: 165-220°C. 使用前请 80°C 烘 2h 包覆效果更佳。					



说明: 在使用我司产品时自行加入着色剂、添加分散剂、加工助剂(如滑剂)、耐候剂(如抗氧剂、UV剂)等情况,请一定向我司咨询协商能不能加或最佳使用方法等。否则,如有以上情况造成的问题我司不承担任何法律责任。